

# ЛИНДОЛИТ® W ВЛАГОЗАДЕРЖИВАЮЩАЯ ПРОПИТКА ЛИНДОЛИТ® В

## Материал для предотвращения пересыхания поверхности и возникновения усадочных трещин

Линдолит® В (на водной основе) предотвращает преждевременное высыхание и образование усадочных трещин на поверхности. Линдолит® В состоит из устойчивой к щелочам акрилатной дисперсии и специальных добавок для нанесения на свежееуложенную бетонную поверхность.

### Область применения:

Правильный подбор бетонной смеси и профессиональная укладка бетона не являются полностью достаточными для достижения максимальной прочности и износостойкости пола. Окончательная обработка имеет большое значение для конечного результата. Поверхность не должна высыхать слишком быстро, особенно при повышенных температурах, низкой влажности, сквозняках и т. д. Это может привести к уменьшению влаги в бетоне, необходимой для полного отверждения бетона, что приведёт к понижению прочности, большей усадке и появлению трещин.

### Преимущества: +

- Линдолит® В имеет водную основу.
- Линдолит® В не выделяет никаких газов или паров.
- Линдолит® В препятствует быстрому высыханию поверхности.
- Линдолит® В уменьшает усадку бетона.
- Линдолит® В уменьшает возможное выделение извести.
- Линдолит® В испытан и одобрен к применению (см. результаты испытаний).
- Линдолит® В может применяться с водой и полимерной плёнкой.
- Линдолит® В использован на более чем 5 000 000 м<sup>2</sup>.

### Транспортировка и хранение:

Линдолит® В чувствителен к замораживанию.

### Срок хранения:

1 год при надлежащих условиях.

### Нанесение:

Линдолит® В должен быть нанесён сразу же после последней затирки или как можно скорее, в зависимости от температуры, влажности, наличия сквозняков и т. д. Равномерно нанесите Линдолит® В с помощью распылителя и используйте специальную швабру для создания финишного слоя.

Сразу после нанесения Lindolit образует белую молочную поверхность, которая через несколько суток становится прозрачной. При правильном нанесении поверхность после высыхания должна быть глянцевой.

### Расход:

Артикул 1153. Линдолит® В, готов к применению, не разводить с водой. Расход 0,20 л/м<sup>2</sup>.

Артикул 1150. Линдолит® В, концентрат, разводится с водой 1:1. Расход 0,10 л/м<sup>2</sup>.

### Проведённые испытания:

Линдолит® В испытан в соответствии с BS 7542:1992 (Европейский стандарт).

### Последующая обработка:

СтейнВош который придает поверхности блеск и делает ее легкой в уборке.



**Арт. 1150, 1153**



BS 7542:1992  
Европейский  
Стандарт

*ab lindec® стремится предоставить корректную информацию о технических характеристиках и применении своих материалов. Тем не менее, в связи с тем, что ab lindec® не может контролировать процесс подготовки и укладки материалов, а так же соблюдения условий при их применении и хранении, компания не может нести ответственность за результат. ab lindec® несёт ответственность только за качество продукции на момент поставки.*

**ab lindec®**

Box 5,  
Fax

421 21 V.Frölunda,  
+46-31-298876

Sweden,  
export@lindec.se

Tfn +46-31-298810  
www.lindec.com