

Instruktioner för Lithurin® PROTEC inomhus

1. Appliceras med en lågtrycksspruta eller en LC applikator.
2. Lithurin® PROTEC skall ligga blöt på ytan i minst 15 min innan den får torka.
3. Moppa av ytan med fin mopp.
4. Var nog med att ytan blir mättad och Lithurin® PROTEC är jämnt fördelat på ytan.
5. Avlägsna överskottsmaterial medan materialet fortfarande är flytande.
6. Var noga med att få med allt överskottsmaterial som golvet inte suger åt sig.
7. Låt ytan torka.
8. Skura med Betongsåpa och LC Rider Pad 1500/3000.
9. För att betongytan skall få rätt mängd material, skall instruktionen ovan följas noggrant.
10. Under vissa förhållanden t.ex. låga temperaturer, kraftig vind etc., blir absorptionstiden längre och vid högre temperaturer blir absorptionstiden kortare.



Instruktioner för Lithurin® PROTEC, utomhus och inomhus

1. Appliceras med lågtrycksspruta.
2. Lithurin® PROTEC skall ligga blöt på ytan i minst 15 min innan den får torka.
3. Bearbeta in materialet med LC Rider Pad 1000.
4. Efter materialet sjunkit i ytan (innan ytan har torkat) spolar ytan alternativt rengör ytan med en kombiskurmaskin
5. Låt ytan torka.
6. Skura med Betongsåpa och LC Rider Pad 1500/3000.

Åtgång

- Maskinglättad yta: ca 0,10-0,15 liter/m².
- Ej maskinglättad yta: ca 0,2-0,4 liter/m². 1103