

1

Cerințe pentru beton

- Beton turnat de minimum 7 zile (Lithurin® I) luând în considerare o temperatură de 14 - 18 °C, și de minimum 14 zile luând în considerare o temperatură de 10 - 13 °C.
- Temperatura suprafeței pardoselii nu trebuie să fie mai mică de + 5 °C, ceea ce echivalează cu aprox + 10 °C temperatura atmosferică. Sub această limită de temperatură, betonul absoarbe mai puțin material, ceea ce prelungește timpul de întărire.
- Pardoseala nu trebuie să fie acoperită de praf, sau să conțină urme de grăsime și de soluție antievaporantă (curățare prin șlefuire).
- Păstrați pardoseala uscată în timpul primelor 5 zile după aplicare, luând în considerare o temperatură de + 10 °C.

Pregătirea suprafeței

- Curățați minuțios suprafața cu un aspirator, sau o mașină de spălat (lăsați suprafața să se usuce înainte de aplicarea tratamentului).



2

Instrucțiuni pentru Lithurin® I

1. Diluați Lithurin® I cu apă 1:1
2. Turnați și întindeți lichidul pe pardoseală cu o perie moale, pentru a asigura o absorbție bună.
3. Întindeți lichidul pe toată suprafața și periați, asigurându-vă că lichidul nu bălțește și că nu au rămas urme de pași.
4. Lăsați să se usuce. Aplicați Lithurin® IIS în ziua următoare. În anumite condiții, spre exemplu atunci când temperatura e joasă, timpul de absorbție e mai lung (și mai scurt la temperatură mai ridicată).

Consum



- Pardoseli finisate/sclivisite mecanizat - aprox 0,10 l/m².
- Pardoseli nefinisate/ne-sclivisite mecanizat - aprox 0,2-0,4 l/m².

3

Instrucțiuni pentru Lithurin® IIS

Poate fi aplicat de îndată ce suprafața tratată cu Lithurin® I s-a uscat.

1. Turnați și întindeți lichidul pe pardoseală cu o perie moale, pentru a asigura o absorbție bună. Mențineți pardoseala umedă timp de 15-20 minute (la + 10-12 °C). Dacă pardoseala începe să se usuce, turnați și aplicați mai mult Lithurin® IIS.



Asigurați-vă că nici o parte a pardoselii nu se usucă în timpul perioadei de absorbție. Dacă perioada de absorbție se prelungește, lichidul va deveni lipicios, în special la temperaturi mai ridicate.

2. Îndepărtați tot excesul de material cu o racletă de cauciuc, cât materialul este încă în formă lichidă.

3. După aceea, aplicați un strat subțire de Lithurin® IIS cu o perie sau o mătură pentru a crea o peliculă subțire pe suprafață. Pentru a vă asigura că pardoseala absoarbe cantitatea adecvată de Lithurin® IIS va trebui să urmați toate instrucțiunile. NB ! În anumite condiții, spre exemplu când temperatura e joasă, timpul de absorbție e mai lung (mai scurt la temperaturi mai ridicate)

Consum

- Pardoseli finisate/sclivisite mecanizat - aprox 0,125 l/m².
- Pardoseli ne-finisate/ne-sclivisite mecanizat - aprox 0,2-0,4 l/m².

ab lindec® furnizează informații corecte despre proprietățile tehnice și manevrarea produselor sale. ab lindec® nu are nici un control asupra felului în care produsele sunt amestecate și aplicate, sau asupra condițiilor în care sunt utilizate, și prin urmare nu poate fi considerat responsabil în nici un fel pentru aceste operații. Singura sa responsabilitate privește calitatea produselor la momentul livrării.