

1



2



Требования к новым бетонным полам:

- Свежеуложенный, хорошо затёртый бетонный пол.

Инструкция для Литуриин® 2С по одношаговому нанесению как влагозадерживающей пропитки или на старые полы:

(Новые полы) Нанесите сразу же после финишной затирки.

(Старые полы) Нанесите после тщательной очистки (см. Подготовка поверхности).

1. Нанесите материал, втирая его щёткой с мягкой щетиной для улучшения впитывания. Выдержите поверхность влажной в течении 15-20 минут (при +10-12°C). Если поверхность начинает высыхать, налейте больше Литуриин® 2С. Следите, чтобы во время обработки не было сухих пятен. При долгой обработке материал может становится липким, особенно при высоких температурах.
2. С помощью резинового скребка удалите бóльшую часть материала, пока он ещё находится в жидком состоянии.
3. Нанесите тонкий слой Литуриин® 2С с помощью щётки или швабры для создания на поверхности плёнки.

Следуйте данной инструкции для обеспечения правильного расхода материала.

В определённых условиях, как низкие температуры, время впитывания больше, при высоких - более короткое.

Расход:

- Поверхность, затёртая машинами: около 0,15 л/м²

Литуриин® 1

Поверхность полностью белая?

1. Поверхность была пыльной перед нанесением - Литуриин® вступает в реакцию с бетонной пылью;
2. Слишком много материала, пол не может впитать всю жидкость, она засохла на поверхности;
3. Поры поверхности закрыты (возможно была ранее обработана плёнкообразующими пропитками);

Белые пятна на поверхности?

- Слишком много материала, образуются лужицы и они высыхают на поверхности;

Решение: Как можно быстрее очистите поверхность с помощью щётки или моечной машины и чистой воды.

Литуриин® 2С

Поверхность бетона матовая?

- Использовалось слишком мало материала;

Решение: нанесите ещё раз слой Литуриин® 2С, используйте половинный расход материала (от 0,05 до 0,08 л/м²).

ОБРАТИТЕ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!

Поверхность полностью белая?

1. Слишком много материала, бетон не может впитать всю жидкость, она высохла на поверхности;
2. Поры поверхности закрыты (возможно была ранее обработана пропитками);

Белые пятна на поверхности?

- Слишком много материала, образуются лужицы, и они высыхают на поверхности;

Решение: Как можно быстрее очистите поверхность с помощью щётки или моечной машины и чистой воды.

Внимание! Перед обработкой поверхности пропиткой Литуриин® 2С, убедитесь, что удалены все возможные осадки от Литуриин® 1. После пропитки Литуриин® 2С осадки от Литуриин® 1 очень сложно удалить.

ab lindec® стремится предоставить корректную информацию о технических характеристиках и применении своих материалов. Тем не менее, в связи с тем, что ab lindec® не может контролировать процесс подготовки и укладки материалов, а так же соблюдения условий при их применении и хранении, компания не может нести ответственность за результат. ab lindec® несёт ответственность только за качество продукции на момент поставки.