

LITHURIN® LÄGGNINGSPROCEDUR FÖR ENBART LITHURIN® IIS

1



Krav för nygjutna betongytor

- Nygjuten, skurad och glättad yta.

Instruktioner för Lithurin® IIS som krympspärr eller en behandling på gamla golv

(Nya golv) Applicera snarast möjligt efter sista glättning.
(Gamla golv) Applicera först efter noggrann rengöring.

1. Arbeta in materialet i ytan med mjuk borste för att få god absorption. Håll ytan fuktig (vid +10-12°C) i ca 15-20 minuter. Om ytan börjar torka, blöt den med mer Lithurin® IIS. Se till att ingen del av ytan torkar under absorptionstiden. Materialet blir klabbigt om det tar för lång tid, speciellt vid högre temperaturer.
2. Avlägsna överskottsmaterial med en gummiraka, medan materialet fortfarande är flytande.
3. Applicera därefter ett tunt lager med Lithurin® IIS med en mjuk borste eller mopp. Obs! Vid andra appliceringen skall endast ett tunt lager appliceras.
4. Bearbetas enklast med steg 1 till 3 i etapper om 100 m² åtgången (per person).

För att betongytan skall få rätt mängd material, skall instruktionen ovan följas.

Under vissa förhållanden t.ex. låg temperatur, kraftig vind etc., blir absorptionstiden längre och vid högre temperatur blir absorptionstiden kortare.

Åtgång

- Maskinglättad yta: cirka 0,15 liter per m².

2



PROBLEMLÖSNING ?

Lithurin® I

Ytan är helt vit

1. Dålig rengöring. Lithurin® I reagerar med betongdamm.
2. För mycket material. Golvet kan inte suga åt sig all vätska. Torkat i ytan.
3. Ytan är ej öppen (tidigare behandling stoppar).

Vita fläckar

- För mycket material i svackor. Materialet torkat i ytan.

Åtgärd; Torka eller skura bort vit fällning med rent vatten snarast möjligt.

Lithurin® IIS

Ytan är matt

- Betong ytan fått för lite material

Åtgärd; Lägg på Lithurin® IIS en gång till (Ca halva materialåtgången)

Ytan är helt vit

1. För mycket material. Golvet kan inte suga åt sig all vätska. Torkat i ytan.
2. Ytan är ej öppen (tidigare behandling stoppar)

Vita fläckar

- För mycket material i svackor. Materialet torkat i ytan.

Åtgärd; Torka eller skura bort vit fällning med rent vatten snarast möjligt.

OBS! Behandla aldrig en yta med Lithurin® IIS om det finns fällningar efter behandling med Lithurin® I på ytan.

Fällningarna efter Lithurin® I kapslas in under Lithurin® IIS, och är svåra att ta bort.

ab lindec® vill lämna rätt information, teknisk beskrivning och läggingsbeskrivning av sina produkter, men ab lindec® har ingen kontroll över hur produkten, är blandad, och applicerad, eller under vilka omständigheter, ab lindec® kan därför aldrig hållas ansvarig. ab lindec® är enbart ansvarig för kvaliteten av produkten vid leverans tillfället.